

LEGA ALLOYS	COPERTURA SCORIFICAZIONE COVERING SLAG REMOVERS		DEGASAGGIO DEGASSER	AFFINAZIONE GRAIN REFINERS	MODIFICA MODIFIERS FLUXES
	CRUGIOLIO CRUCIBLE	F. RIVERBERO RIVERBERATORY F.	PASTIGLIE TABLETS	PASTIGLIE TABLETS	
Al 99,5% 99,8%	SCOREX 22 SCOREX 96 (<700°C)	SCOREX 708 SCOREX 102 (senza sodio sodium free)	DEGAFFEX AE (azoto - nitrogen) DEGAFFEX AE/3 (autoaffondate - self-sinking)	TIBAX 40:4 (autoaffondate - self-sinking) AFFINAX Ti	
Al Si<5%	SCOREX 22 SCOREX 96 (<700°C)	SCOREX 708 SCOREX 102 (senza sodio sodium free)	DEGAFFEX AE (azoto - nitrogen) DEGAFFEX AE/3 (autoaffondate - self-sinking)	AFFINAX 665 AFFINAX Bo AFFINAX Ti	
Al Si 5-7% Al Si 9-13%	SCOREX 22 SCOREX 96 (<700°C)	SCOREX 708 SCOREX 102 (senza sodio sodium free)	DEGAFFEX AE (azoto - nitrogen) DEGAFFEX AE/3 (autoaffondate - self-sinking)	AFFINAX 665 AFFINAX Bo AFFINAX Ti	MODEX 4 (<750°C) MODEX 1 (750-780°C) MODEX 5 (scoria secca-dry slag) MODEX 7P (pastiglie-tablets)
Al Si>13%	SCOREX 102 (senza sodio sodium free)	SCOREX 102 (senza sodio sodium free)		AFFINAX F11	
Al Cu	SCOREX 22 SCOREX 96 (<700°C)	SCOREX 708	DEGAFFEX AE (azoto - nitrogen) DEGAFFEX AE/3 (autoaffondate - self-sinking)	AFFINAX 665 AFFINAX Bo AFFINAX Ti	
Al Si Cu	SCOREX 22 SCOREX 96 (<700°C)	SCOREX 708	DEGAFFEX AE (azoto - nitrogen) DEGAFFEX AE/3 (autoaffondate - self-sinking)	AFFINAX 665 AFFINAX Bo AFFINAX Ti	
Al Mg 3-5%	SCOREX 130 (senza sodio scoria liquida sodium free liquid slag)	SCOREX 102 (senza sodio sodium free)	DEGAFFEX 3 (cloro - chlorine)	AFFINAX 665 AFFINAX Bo AFFINAX Ti	
Al Mg 7-10%	SCOREX 130 (senza sodio scoria liquida sodium free liquid slag)	SCOREX 102 (senza sodio sodium free)	DEGAFFEX 3 (cloro - chlorine)	AFFINAX 665 AFFINAX Bo AFFINAX Ti	
Al Zn Mg Fe	SCOREX 22 SCOREX 96 (<700°C)	SCOREX 708	DEGAFFEX AE (azoto - nitrogen) DEGAFFEX AE/3 (autoaffondate - self-sinking)	AFFINAX 665 AFFINAX Bo AFFINAX Ti	
Al Sn	SCOREX 22 SCOREX 96 (<700°C)	SCOREX 708	DEGAFFEX AE (azoto - nitrogen) DEGAFFEX AE/3 (autoaffondate - self-sinking)		
Al Ni Mn	SCOREX 22 SCOREX 96 (<700°C)	SCOREX 708	DEGAFFEX AE (azoto - nitrogen) DEGAFFEX AE/3 (autoaffondate - self-sinking)		

LEGA ALLOYS	COPERTURA COVERING
RAME > 99% COPPER	PROTEX 4
OTTONI COMMERCIALI BRASSES COMMERCIAL	RIDOX 1
LEGHE DI OTTONE - colati in sabbia BRASS ALLOYS - sand cast	PROTEX 98
LEGHE DI OTTONE - colati in gravità BRASS ALLOYS - die cast	RIDOX 2
BRONZI 80/20 rame-zinco BRANZING METAL 80/20 copper-zinc	PROTEX 98
BRONZO STAGNO GUMMETAL ALLOYS (TIN BRONZE)	PROTEX 200
BRONZI FOSFOROSI PHOSPHOR BRONZE	SCOREDEX 2
BRONZI AL SILICIO SILICON BRONZE	RIDOX 1
BRONZI AL MANGANESE MANGANESE BRONZE	RIDOX 2
BRONZI D'ALLUMINIO ALUMINIUM BRONZE	RIDOX 2
LEGHE RAME NICHEL COPPER NICKEL ALLOYS	SCOREDEX 2 SCOREDEX 1
RIFUSIONE DI ROTTAMI, SFIDI E TORNITURA RECOVERY OF SCRAP, SWarf AND TURNINGS	
OTTONE 60/40, 65/35, 70/30 BRASS	PROTEX 218
BRONZI E BRONZO STAGNO BRONZES AND GUMMETALS	PROTEX 230 PROTEX 231
BRONZI D'ALLUMINIO AL BRONZE	RIDOX 40
NICHEL E RAME NICHEL NICKEL AND CUPRO NICKEL	PROTEX 230 PROTEX 231
ELIMINATORE DI ALLUMINIO ALUMINIUM REMOVING	ELIMINAX AL



Jodovit
Chemical Group

Fusione di magnesio rottami, sfidi e tornitura.
Melting magnesium scarp, swarf and turnings.
SCOREX MG/G

Fusione e rifusione di alluminio rottami, sfidi e tornitura.
Melting and recovery of aluminium swarf, scarp and turnings.
Forno Rotativo - Rotary Furnaces
SCOREX 22 - SCOREX R/1

Eliminatore di magnesio
Magnesium removing
ELIMINAX Mg
Eliminatore di calcio
Calcium removing
ELIMINAX Ca
Eliminatore di sodio
Sodium removing
ELIMINAX Na

Jodovit s.r.l.
21015 Lonate Pozzolo (Va) Italy
Via Lombardia, 9
Tel. +39 0331.301.086 r.a.
Fax +39 0331.301.615
http://www.jodovit.com
E-mail: info@jodovit.com